

ДОДАТОК 2.2.С (обов'язковий). Приклад протоколу вимірювань.

АНАЛІЗ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ НА ВМІСТ АЗБЕСТУ ЗГІДНО З ISO 22262-2					
Дата аналізу:		Аналітик:		Підпис:	
Примітки:	ISO 22262-2 стосується кількісного аналізу сипких матеріалів на вміст азбесту				
Проба	Залишок від відновлення матриці (масова частка)	Азбест	Масова частка азбесту (масовий відсоток)	Розрахова на межа кількісного визначення (масова частка)	Коментарі
Проба 20080811-1-1 Текстура стелі Стельова штукатурка з перлітом	10,7	Хризотил	0,2	0,01	Масова частка, розрахована за допомогою точкового підрахунку, проведеного на залишку після відновлення матриці. Масова частка азбесту >0,1 % за 95 % довірчому інтервалу
Проба 20080812-4 Штукатурка з волоссям та піском Бежевий матеріал	5,6	Хризотил	0,035	0,001	Масова частка розрахована за допомогою точкового підрахунку, проведеного на залишку після відновлення матриці. Масова частка азбесту >0,1 % за 95 % довірчому інтервалу.
Проба 20080815-2 Штукатурка Білий матеріал	0,12	Не виявлено	<0,003	0,003	За допомогою СЕМ-аналізу залишків від озолення та обробки кислотою азбесту не виявлено
Проба 20080815-3 Стельова плитка Сірий волокнистий матеріал	8,4	Хризотил	1,5	0,001	Хризотил занадто дрібний для ідентифікації за допомогою ПЕМ. Хризотил встановлено та кількісно визначено за допомогою мас ПЕМ.